

### LEPIDLO NA DŘEVO 62A

Lepidlo na dřevo 62A je vysoce kvalitní lepidlo na bázi PVAC disperze.

#### Technická data

<b>Báze</b>	PVAC disperze
<b>Konzistence</b>	kapalina
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální vysychání
<b>Otevřený čas (*)</b>	15 minut
<b>Doba stlačení (*)</b>	2 – 4 hodiny
<b>Síla stlačení</b>	cca 1 – 2 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Obsah sušiny</b>	45 - 47 %
<b>pH</b>	6-7
<b>Hustota</b>	cca 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Minimální teplota lepení</b>	4°C
<b>Viskozita</b>	10 000 – 18 000 mPas
<b>Vodovzdornost</b>	D1/D2
<b>Spotřeba</b>	plošné lepení 80-120g/m <sup>2</sup> , montáž 150-180 g/m <sup>2</sup>

(\*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.



#### Charakteristika:

- snadná aplikace
- rychleschnoucí
- po zaschnutí poloprůhledné
- silné přilnutí k materiálu
- vodovzdornost D2 (ČSN EN 204)

#### Příklady použití:

- lepení dřeva
- lepení papíru
- lepení dřevěných prvků, dřevotřísky
- lepení papíru a kartónů
- lepení měkkého dřeva

#### Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastové obaly 250g, 750g, kbelíky 5kg, 25kg

#### Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

#### Vhodné povrchy:

Podklady: dřevo, papír, kartony, většina dalších porézních materiálů

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižším konečným pevnostem.

Příprava povrchu: zdrsnění hladkých styčných ploch brusným papírem kvůli zlepšení přilnavosti.

**Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.**

**Nanášení:** Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Lepidlo nanázejte štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, spojte lepené díly a držte stlačené po dobu 2 – 4 hodin. Doba stlačení: např. lepení HPL na dřevotřísku (hobru) při 60°C dávka 80g/m<sup>2</sup> stlačení cca 45 sec dávka 100g/m<sup>2</sup> stlačení cca 60 sec.

**Čištění:** nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky

**Pracovní teplota:** +5°C až +30°C

**Opravy:** Lepidlo na dřevo 62A

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.

#### Poznámka:

Nepoužívejte na tvrdé dřevo jako např. dub a exotické tvrdé dřeviny jako mahagon, teak a další. Parkety se mohou brousit a lakovat za 24 hodin.

#### Pracovní postup:

Poznámka: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Různorodost materiálů, podkladů, počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je tak vysoký, že není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme aplikaci předem vyzkoušet