

Pullex Imprägnier-Grund

4436000200

Ochranná impregnace na bázi rozpouštědel pro domácí kutily a řemeslo

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Rozpouštědlová, bezaromatická impregnační ochrana dřeva s obsahem biocidů na dřevo v exteriéru, neobsahuje sikativa s obsahem kobaltu aromatické rozpouštědla.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy



- Použité účinné látky poskytují podle platné ÖNORM B3802-2 resp. DIN 68800-3 požadovanou ochranu před zamodráním (zkouška podle EN 152-1), dřevokazným houbám (zkouška podle EN 113) a preventivně vůči napadnutí hmyzem (zkouška podle EN 46)
- Uznávací certifikát (06/93) ARGE Holzschutzmittel, Svazu chemického průmyslu Rakouska
- **Účinné látky (B, P, Iv)**
0,5 % IPBC
0,2 % Tebukonazol
0,06 % Permethrin


Oblasti použití



- Rozměrově nestabilní stavební prvky v exteriéru jako dřevěné stavby, stříšky, dřevěné obklady, balkóny, ploty jakož i rozměrově stabilní stavební prvky jako okna a dveře atd. v třídě namáhání 2 a 3.


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt před použitím promíchat
- nezpracovávat při teplotě menší jak + 5°C a /nebo relativní vlhkosti vzduchu >80 %
- Produkt není bez vrchního nátěru odolný vůči vlivům povětrnosti!
- Prosíme dbejte na naše **Směrnice pro použití ochranných prostředků na dřevo**

Způsob nanášení



Způsob nanášení	natírání	Máčení/ polévání
Ředění	-	
Vydatnost na nános (m ² /l)	cca. 12	8 - 12
Vydatnost na nános (g/m ²)		100 - 120

POZOR: Produkt nestříkat!!

Produkt je připravený na natírání.

Tvar, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



přelakovatelný

Po cca. 12 h

Uvedené údaje jsou orientační. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeviny, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou čas schnutí výrazně prodloužit.

Na dřevinách bohatých na extraktivní látky (jako Iroko, dub) může dojít k delšímu času schnutí.

Čistění nářadí

S ADLER Adlerol aromatenfrei 80301 .

PODKLAD**Druhy podkladu**

Jehličnaté a listnaté dřeviny jakož i dřevěné dílce vhodné pro exteriérové použití, jako např. masivní vrstvené lamelované dřevo, konstrukční masivní dřevo atd.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevního prachu.

Dbejte na normu ÖNORM B 2230-1.

Dbát i na VOB, část C, DIN 18363, odsek 3; Malířské a lakýrenské práce.

Prosíme, dbejte i na technický list BFS č. 18

Předpokladem pro dlouhou trvanlivost povrchové úpravy je akceptování zásad konstrukční ochrany dřeva.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřevo: 12 % +/- 2 %

Jehličnaté dřevo: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu

Pro optimální trvanlivost doporučujeme hladké plochy přebrousit zrnitostí 80 ve směru dřevných vláken, důkladně očistit a vystouplé látky jako např. živice a živičníky odstranit. Ostré hrany zaoblit.

Dřeviny bohaté na živici a exotické dřeviny s obsahem látek prodlužujících schnutí očistit s ADLER Nitroverdünnung 80001.

Místa napadnuté mechem, řasami a plísněmi ošetřit přípravkem ADLER Fungisan 90783.

Prosíme, dbejte příslušné technické listy jednotlivých produktů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základ**

1 x Pullex Imprägnier-Grund Farblos 4436000200
(bezbarvý)

12 h sušení

Mezivrstva a vrchní nátěr

Podle oblasti použití např.: Pullex Plus-Lasur 50314 ff; Pullex Top-Lasur 50550 ff, Pullex Objekt-Lasur 50790 ff; Pullex Holzöl 50520 ff, Pullex Fenster-Lasur 50413, Pullex Color 50530 ff, Alkyd-Grund 54063, Samtalkyd 52351 ff und Brilliantalkyd 52301 ff

Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikost balení**

0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l; 200 l

Barevné odstíny/Stupně lesku

Farblos

4436000200 (bezbarvý)

Doplňkové produkty

ADLER Adlerol 80301
 ADLER Fungisan 90783
 ADLER Nitro-Verdünnung 80001
 Pullex Plus-Lasur 50314 ff
 Pullex Top-Lasur 50550
 Pullex Objekt-Lasur 50790 ff
 Pullex Holzöl 50520 ff
 Fenster-Lasur 50413
 Pullex Color 50530 ff
 ADLER Alkyd-Grund 54063
 ADLER Samtalkyd 52351 ff
 ADLER Brilliantalkyd 52301 ff

DALŠÍ POKYNY**Skladovatelnost/ Skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřeném obalu.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým sluncem, mrazem a vysokými teplotami (nad 30°C).

Doporučujeme přelit obsah použitého balení do menší nádoby, aby se zabránilo želatinaci / tvorbě kůže.

Kód produktu pro barvy a laky

HSM-LV20

Bezpečnostní údaje

Dbejte prosím na Směrnice pro použití ochranných prostředků na dřevo a příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete obdržet na www.adler-lacke.com

U hader, které jsou nasáknuté oxidativně schnoucími výrobky, existuje nebezpečí samovznícení. Mokré hadry nasáknuté s Pullex Imprägnier-Grund nechejte sušit rozprostřené. Je nutné je uchovávat v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě.

Dřevo čerstvě ošetřené s Pullex Imprägnier-Grund musí být ihned po aplikaci uloženo na tvrdém nepromokavém podkladu, aby se zabránilo průniku zbytků do podlahy. Eventuálně mohou být zachycené zbytky opětovně použité nebo odstraněny.

Pullex Imprägnier-Grund obsahuje účinné biocidní látky pro ochranu dřeva před zamodráním, dřevokazným houbám a preventivně proti hmyzu. Jsou použitelné tehdy, když se ochrana dřeva dovoluje nebo pokud se požaduje v ojedinělých případech. Nepoužívá se velkoplošně v interiéru, v žádném případě se nesmí používat v obývacích pokojích a ložnicích. Nesmí se používat k ošetření prostorů, v kterých se získávají, vyrábějí, skladují a předávají potraviny a krmivá.

Není vhodný na dřevo, které je použito ve včelínech nebo v saunách, a na dřevo, které je v trvalém styku se zemí nebo s vodou.
