



Technický list
Číslo výrobku 2390-91

Treppen- & Parkettlack

Jednosložkový, vodou ředitelný uzavírací lak na bázi vysoce hodnotné PU- akrylátové disperze, určený pro nanášení válečkem a štětcem.



Na bázi vody



Do interiéru



Na nábytek



Na dřevěné podlahy



Na schodiště



Na dveře



Aplikace štětcem, válečkem




Před použitím dobře promíchejte



Teplota vytvrzování



Doba schnutí



Nanesené množství v jedné vrstvě



Doba skladování



Skladovat v chladu, ale nad bodem mrazu, chránit před vlhkostí, obal dobře uzavřít

Oblasti použití:

Určený pro lakování dřevěných podlah, parket a schodišť v soukromě užívaných interiérech. Taktéž vhodný na nábytek a interiérové dveře. Zvláště vhodný pro privátní konečné uživatele.

Vlastnosti výrobku:

Treppen- & Parkettlack se vyznačuje rovnoměrným a dobrým rozlívem. Výrobek je lehce zpracovatelný a nezapáchá. Chrání dřevo silným a odolným povrchem. Lak splňuje parametry DIN EN 71-3.

Údaje o výrobku:

Lesk:	2390 hedvábně lesklý, 2391 hedvábně matný
Zápach:	charakteristický, po zaschnutí nezapáchá
Barevný odstín:	bezbarvý
Balení:	0,75 l, 2,5 l

Zpracování:

Dřevo musí být dobře obroušené (zrnitost 100-120), suché, zbavené prachu a mastnoty. Mastné nebo smolnaté dřevo omyjte ředidlem. Staré nátěry pečlivě obruste. Povolená vlhkost dřeva je 8-12 %. Nanášejte akrylovým štětcem nebo válečkem pro vodou ředitelné laky (krátký mohérový vlas nebo

vložkovací válec). Při zpracování válečkováním je možné pro zlepšení rozlívu přidat 5 % vody. Před použitím důkladně rozmíchejte. Lakování pro každodenní opotřebování doporučujeme provést ve třech nánosech. Zkušebním nátěrem se ujistěte o barevném odstínu a snášenlivosti s podkladem. Treppen- & Parkettlack

nerozlévejte přímo na podklad, neboť se mohou vytvořit fleky.
Nenanášejte více než 2 nátěry v jednom dni. Nezpracovávejte při teplotách pod +15 °C.

Upozornění:

Lakovaná podlaha nebo schodiště se musí vlasovým smetákem nebo mopem denně zbavovat prachu a volných nečistot, jednou týdně vlhce setřít a přitom ošetřit vodným roztokem Treppen- & Parkettpflege (č. v. r. 2393).

Pracovní náradí, čištění:

Pracovní náradí čistěte ihned po použití vodou se saponátem. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Spotřeba, skladovatelnost:

100 – 120 ml/m² na jeden nátěr.
U silně zatěžovaných ploch doporučujeme min. 3 nátěry.

Schnutí:

Suchý vůči prachu: asi po 1 hodině
Brousitelný: asi po 2 hodinách
Přetíratelný: asi po 4 hodinách
Povrch je plně zatížitelný po 7 dnech.
Hodnoty jsou ověřené v praxi při +20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
Za nízkých teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se může doba schnutí prodloužit. Při zpracování i po dobu schnutí zajistěte dobré větrání.

Ředění:

V případě potřeby vodou (5-10%)

Skladování:

V uzavřených původních obalech, v suchu a nad bodem mrazu min. 2 roky.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/i je 140 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC.

Bezpečnost:

Produkt obsahuje: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní list k dispozici na vyžádání. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Při práci i po jejím ukončení zajistěte důkladné větrání. Při zasažení očí nebo kůže ihned vypláchněte vodou.

Výrobkový kód GIS: W3

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Likvidace:

Tekuté zbytky odevzdejte do sběru starých barev. K recyklaci předávejte pouze obaly bez zbytků.
Nevylévejte do kanalizace, vodních toků ani do půdy. Málo škodlivý pro vodní prostředí.

Označení:

WGK: 1
ADR: -/-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. 05/15

2390-TM-11.14.doc

