

PINJASOL COLOR

POPIS

Impregnační základní olej na dřevo

CHARAKTERISTIKA A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Obsahuje velmi účinné prostředky proti plísním a hnilobě.
- Vhodný pro dřevěné povrchy, jako jsou: okenní rámy, vchodové dveře, venkovní dřevěné obklady, sruby, atp.
- Ochraňuje povrch před vlhkostí a nečistotami, zabraňuje modrání a růstu plísní
- Není vhodný na podlahy vystavené silnému mechanickému namáhání, nebo extrémnímu povětrnostnímu působení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah sušiny cca 11% obj., 14% hmot.

Specifická hmotnost 0,82 kg / l (čirý).

Kód produktu série 292

Teoretická vydatnost 8 – 10 m²/litr (100µm)
Praktická vydatnost závisí na zvoleném způsobu nanášení, aplikačních podmínkách, dále pak na drsnosti natíraného předmětu.

Skladování (při 23°C) 6 měsíců v uzavřených originálních obalech.

Detaily aplikace máčením, štětcem, stříkáním v dodávané viskozitě.

Doba zasychání

	+20°C
Zaschlé na dotek	6 – 12 hod.
Zaschlé na dotek, stohovatelné	24 hod.

Doba zasychání závisí na tloušťce filmu, teplotě, relativní vlhkosti a ventilaci vzduchu.

Ředidlo Ředidlo 1054

Čištění nástrojů Ředidlo 1054

Úroveň lesku matný

Odstíny Čirý.
Dále omezená škála odstínů vzorníku SEMITRSPARENT WOOD FINISHES COLOUR CARD.

PINJASOL COLOR

APLIKACE

Před použitím olej opatrně zamíchejte. Produkt je připraven k přímému použití. Je-li to potřeba, zředte nátěrovou hmotu ředidlem 1054.

Aplikační podmínky

Povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost, obsažená ve dřevě, musí být nižší, než 20%. Teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy nesmí během nanášení a zasychání klesnout pod +5°C. Relativní vlhkost nesmí překročit hodnotu 80%.

VOC

Objem těkavých organických rozpouštědel je 730g/litr oleje. Maximální obsah VOC v nátěrové hmotě řádně připravené k použití je 730g/litr

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZAŘAZENÍ

Obaly jsou opatřeny bezpečnostními štítky s údaji, které by měly být dodrženy. Další informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou podrobně uvedeny v bezpečnostních listech. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.